Cod. **60**

ESPULSORI TESTA CILINDRICA CON RIVESTIMENTO ANTIATTRITO PER STAMPI



Materiale: acciaio UNI X40CrMoV511 n. 1.2344.
Resistenza a trazione Rm: 1300 ÷ 1450 N/mm².
Resistenza a rinvenimento: 550 C°.
Trattamento termico: bonifica e nitrurazione.
Durezza gambo: 950 ÷ 1100 VICKERS, 68 ÷ 70 HRC.
Durezza testa: 40 ÷ 50 HRC.
Esecuzione: rettifica e rivestimento con lubrificante antifrizione.
Esempio di ordinazione: D * L

D	D1	L / K	100	125	160	200	250	315	400	500	
2 DIN	4	2	3,78	3,88	4,20	4,25	4,30	6,09			
2.2 DIN	4	2	5,14	5,14	5,35	5,56	6,61	7,77			
2.5 DIN	5	2	3,88	4,20	4,41	4,62	4,72	5,67			
3 DIN	6	3	2,94	3,04	3,21	3,78	4,20	5,88			
3.2 DIN	6	3	3,36	3,46	3,67	4,25	4,72	6,30	6,72		
3.5 DIN	7	3	5,14	5,14	5,98	6,09	6,30	7,98	8,61		
3.5 FIAT	6	3	5,14	5,14	5,98	6,09	6,30	7,98	8,61		
4 DIN	8	3	3,04	3,30	3,46	3,88	4,25	6,40	6,72	10,00	
4 FIAT	8	4	3,04	3,30	3,46	3,88	4,25	6,40	6,72	10,00	
4.2 DIN	8	3	3,46	3,73	3,88	4,62	5,04	6,61	7,24	10,90	
4.2 FIAT	8	4	3,46	3,73	3,88	4,62	5,04	6,61	7,24	10,90	
4.5 DIN	8	3	5,14	5,35	5,67	6,30	6,72	8,40	9,03	13,80	
4.5 FIAT	8	4	5,14	5,35	5,67	6,30	6,72	8,40	9,03	13,80	
5 DIN	10	3	3,36	3,46	3,73	4,62	5,04	7,24	8,08	11,86	
5 FIAT	10	5	3,36	3,46	3,73	4,62	5,04	7,24	8,08	11,86	
5.2 DIN	10	3	3,88	3,99	4,25	5,14	5,67	7,66	8,40	15,12	
5.2 FIAT	10	5	3,88	3,99	4,25	5,14	5,67	7,66	8,40	15,12	
5.5 DIN	10	3	5,67	5,77	5,98	6,82	7,56	9,45	10,18	15,12	
5.5 FIAT	10	5	5,67	5,77	5,98	6,82	7,56	9,45	10,18	15,12	
6 DIN	12	5	3,67	3,88	4,20	5,25	5,77	7,98	8,71	12,07	
6.2 DIN	12	5	5,14	5,25	5,77	6,93	7,56	9,45	10,18	17,32	
6.5 DIN	12	5	5,25	5,67	5,98	7,14	7,77	9,66	10,50	17,32	
7 DIN	12	5	4,51	5,14	5,77	6,19	7,35	9,66	11,34	17,32	
7.5 DIN	12	5	4,62	5,14	5,77	6,40	7,35	9,97	11,86	17,53	
8 DIN	14	5	4,51	5,04	5,67	6,30	7,35	9,97	11,55	16,06	
8 FIAT	14	6.5	4,51	5,04	5,67	6,30	7,35	9,97	11,55	16,06	
8.2 DIN	14	5	6,51	6,93	7,45	8,82	9,87	12,60	13,65	21,63	
8.2 FIAT	14	6.5	6,51	6,93	7,45	8,82	9,87	12,60	13,65	21,63	
8.5 DIN	14	5	6,61	7,03	7,66	9,03	10,18	13,02	13,96	21,63	
8.5 FIAT	14	6.5	6,61	7,03	7,66	9,03	10,18	13,02	13,96	21,63	
9 DIN	14	5	6,09	6,40	7,14	7,77	8,92	11,97	14,28	18,58	
9 FIAT	14	6.5	6,09	6,40	7,14	7,77	8,92	11,97	14,28	18,58	
10 DIN	16	5	5,35	5,77	6,51	7,14	8,19	10,81	13,02	18,37	
10 FIAT	16	6.5	5,35	5,77	6,51	7,14	8,19	10,81	13,02	18,37	
10.2 DIN	16	5	7,77	8,40	9,03	11,65	12,91	16,59	17,64	29,40	
10.2 FIAT	16	6.5	7,77	8,40	9,03	11,65	12,91	16,59	17,64	29,40	
11 DIN	16	5	8,61	9,24	9,66	12,07	13,65	17,64	19,21	29,40	
11 FIAT	18	6.5	8,61	9,24	9,66	12,07	13,65	17,64	19,21	29,40	
12 DIN	18	7	7,35	7,56	8,71	9,76	10,60	13,23	16,48	23,83	
12 FIAT	18	6.5	7,35	7,56	8,71	9,76	10,60	13,23	16,48	23,83	
14 DIN	22	7	9,45	10,08	11,23	11,86	13,44	16,80	21,00	30,87	
16 DIN	22	7	10,71	11,86	12,60	14,70	17,53	22,68	23,83	35,38	
16 FIAT	24	7	10,71	11,86	12,60	14,70	17,53	22,68	23,83	35,38	
18 DIN	24	7	14,49	16,06	17,32	19,95	22,47	28,98	33,60	40,95	
18 FIAT	26	7	14,49	16,06	17,32	19,95	22,47	28,98	33,60	40,95	
20 DIN	26	8	15,75	17,32	19,95	22,05	24,88	32,55	34,65	48,30	
20 FIAT	28	7	15,75	17,32	19,95	22,05	24,88	32,55	34,65	48,30	