

## Cod. 80

### BARRE PIENE IN POLIURETANO 80 SH GIALLE PER STAMPI


Materiale: elastomero poliuretano.

Durezza: 80 Shore A.

Deformazione massima: 35%.

Note: elevata resistenza alla lacerazione, ottima resistenza agli olii, eccellente resistenza all'abrasione, possibilità di lavoro dinamico continuo a T° di 80-90°C, bassa produzione di calore per attrito interno, carichi di rottura elevati, allungamenti elastici del 500-600%, bassa deformazione permanente, elevata resa elastica.

Esempio di ordinazione: D \* L



L	250	500	
D			
16	•		
20	•		
25	•		
32		•	
40		•	
50		•	
63		•	
80		•	
100		•	
125		•	

## Cod. 81

### BARRE PIENE IN POLIURETANO 90 SH ROSSE PER STAMPI


Materiale: elastomero poliuretano.

Durezza: 90 Shore A.

Deformazione massima: 30%.

Note: elevata resistenza alla lacerazione, ottima resistenza agli olii, eccellente resistenza all'abrasione, possibilità di lavoro dinamico continuo a T° di 80-90°C, bassa produzione di calore per attrito interno, carichi di rottura elevati, allungamenti elastici del 500-600%, bassa deformazione permanente, elevata resa elastica.

Esempio di ordinazione: D \* L



L	250	500	
D			
16	•		
20	•		
25	•		
32		•	
40		•	
50		•	
63		•	
80		•	
100		•	
125		•	